

Marmorette AcousticPlus

Спецификация в соответствии со стандартом EN 686


Marmorette AcousticPlus

Характеристики	Нормы	Ед. измер.	Показатели
Тип покрытия	EN 686		Натуральный линолеум с пробковой подложкой и LPX Finish
Рисунок			Мраморный
Основа			вспененной основе
Показатели безопасности			
Пожаробезопасность	EN 13501-1	Класс	C _{fl} - s1*
Сопротивление скольжению	BGR 181	Группа	R9
Коэффициент истирания	EN 13893	Класс	DS
Шумопоглощение	ISO 140-8	Децибелл	17
Общие данные			
Ширина рулонов	EN 426	см	200
Длина рулонов	EN 426	м	20 - 31
Общая толщина	EN 428	мм	4,0
Толщина пробковой основы	EN 429	мм	1,5
Общий вес	EN 430	г / кв.м	3500
Остаточное углубление	EN 433	мм	прим. 0,22
Цветостойкость	ISO 105-B02	Класс	6
Вертикальное сопротивление	EN 1081	Ом макс.	-
Электропроводность	VDE 0100	кОм мин.	> 200
Электростатичность	EN 1815	кВольт макс.	прим. 2,0*
Сопротивление теплопроводности	EN 12667	кв.м К/Вт	0,044
Теплопроводность	EN 12524	Класс	0,17


Классификация EN 685



Для жилых объектов



Для коммерческих объектов



Для производственных объектов



EN 14041 : 2004
09
1658-CPD-1176

Произведено в
Armstrong DLW GmbH
Ludwig-Kaufmann-Str. 13
D-27753 Delmenhorst



Устойчивость к минеральным жирам и масла и кратковременному воздействию разбавленных кислот

Напольное покрытие Armstrong необходимо укладывать согласно инструкции компании Armstrong. Регулярная уборка, поможет сохранить хороший внешний вид покрытия на долгий срок. Покрытия Armstrong можно использовать только в качестве напольных покрытий. Компания Armstrong сохраняет за собой право совершенствовать инструкции по обращению с покрытиями без специального уведомления. Дополнительную информацию смотрите на сайте: www.armstrong.eu

ISO 9001

ISO 14001



* приклеен в соответствии с сертификатом, см. www.armstrong.eu/my
После логин/регистрации Вы можете найти сертификат в Downloadcenter (база документов и информации)

RU 1.10.2009