

Royal PUR


Спецификация в соответствии со стандартом EN 649 / 13553

Свойства	Нормы	Ед. измер.	Показатели
Тип покрытия	EN 649		чистым защитным слоем из полиуретана
			Гомогенное
На полимерной основе			Поливинилхлорид
Рисунок			Мраморный
Показатели безопасности			
Пожаробезопасность	EN 13501-1	Класс	B _{fl} - s1
Сопротивление скольжению	BGR 181	Группа	R 9
Коэффициент истирания	EN 13893	Класс	DS
Шумопоглощение	ISO 140-8	Децибелл	3
Дезактивирование	ISO 8690		хорош
Общие данные			
Ширина рулонов / Длина рулонов	EN 426	см / м	183 / 16 - 25
Размер плиток	EN 427	см	60,8 x 60,8
Количество плиток	Информация производителя	М ²	5,54
Общая толщина	EN 428	мм	2,0
Общий вес	EN 430	г / кв.м	2900
Остаточное углубление	EN 433	мм	прим. 0,03
Цветостойкость	ISO 105-B02	Класс	≥ 6
Класс износостойкости	EN 649		P
Потеря толщины	EN 649	мм	≤ 0,15
Вертикальное сопротивление	EN 1081	Ом макс.	-
Электропроводность	VDE 0100	кОм мин.	> 200
Электростатичность	EN 1815	кВольт макс.	≤ 2,0
Сопротивление теплопроводности	EN 12667	кв.м К/Вт	0,010
Теплопроводность	EN 12524	Класс	0,25


Классификация EN 685



Для жилых объектов



Для коммерческих объектов



Для производственных объектов



EN 14041 : 2004
05

Произведено в
Armstrong DLW GmbH
Stuttgarter Straße 75
D-74321 Bietigheim-Bissingen



Напольное покрытие Armstrong необходимо укладывать согласно инструкции компании Armstrong. Регулярная уборка, поможет сохранить хороший внешний вид покрытия на долгий срок. Покрытия Armstrong можно использовать только в качестве напольных покрытий. Компания Armstrong сохраняет за собой право совершенствовать инструкции по обращению с покрытиями без специального уведомления. Дополнительную информацию смотрите на сайте: www.armstrong.eu

ISO 9001



