LINOLEUM

Colorette PUR

Спецификация в соответствии со стандартом EN 548

Характеристики	Нормы	Ед. измер.	Colorette PUR 2,5	Colorette PUR 3,2
Тип покрытия	EN 548		Линолеум с экологически чистым защитным слоем из полиуретана	
Толщина защитного слоя полиуретана		µм	прим. 20	прим. 20
Рисунок			Крапчатый	Крапчатый
Основа			Джут	Джут
Показатели безопасности				
Пожаробезопасность	EN 13501-1	Класс	C_{fl} - s1*	C_{fl} - s1*
Сопротивление скольжению	BGR 181	Группа	R9	R9
Коэффициент истирания	EN 13893	Класс	DS	DS
Шумопоглощение	ISO 140-8	Децибелл	4	6
Общие данные				
Ширина рулонов	EN 426	см	200	200
Длина рулонов	EN 426	м	20 - 31	20 - 31
Общая толщина	EN 428	мм	2,5	3,2
Общий вес	EN 430	г / кв.м	2900	3800
Остаточное углубление	EN 433	мм	прим. 0,08	прим. 0,10
Цветостойкость	ISO 105-B02	Класс	6	6
Вертикальное сопротивление	EN 1081	Ом макс.	-	-
Электропроводность	VDE 0100	кОм мин.	> 200	> 200
Электростатичность	EN 1815	кВольт макс.	прим. 2,0	прим. 2,0
Сопротивление теплопроводности	EN 12667	кв.м К/Вт	0,015	0,018
Теплопроводность	EN 12524	Класс	0,17	0,17

Классификация EN 685

Для жилых объектов



Для коммерческих объектов



Для производственных объектов

EN 14041 : 2004
05 / 08
1658-CPD-1003

Произведено в
Armstrong DLW GmbH
Ludwig-Kaufmann-Str. 13
D-27753 Delmenhorst

Напольное покрытие Armstrong необходимо укладывать согласно инструкции компании Armstrong. Регулярная уборка,поможет сохранить хороший внешний вид покрытия на долгий срок. Покрытия Armstrong можно использовать только в качестве напольных покрытий. Компания Armstrong сохраняет за собой право совершенствовать инструкции по обращению с покрытиями без специального уведомления. Дополнительную информацию смотрите на сайте: www.armstrong.eu

ISO 9001 ISO 14001

* приклеен в соответствии с сертификатом, см. www.armstrong.eu/my
После логин/регистрации Вы можете найти сертификат в Downloadcenter (база документов и информации)